

MasterGuard Classic

číslo artiklu: LI-MGC...

Přednosti

- >>> ochrání digitálně vytištěné velkoformátové grafiky
- >>> s velmi účinnou ochranou před UV zářením
- >>> vhodná pro vnitřní i venkovní použití



	Technické údaje
Materiál	Polymerická PVC fólie
Barva	Transparentní lesklá, saténová a matná
Krycí materiál	Silikonový liner, bílý, 90 g/m ²
Lepidlo	Polyakrylát, permanentní
Oblast použití	Laminace na ochranu digitálně vytištěných velkoformátových grafik pro vnitřní a venkovní použití. S nejúčinnější ochranou před UV zářením.
Tloušťka (bez ochranného papíru a lepidla)	0,075 mm (průměrná hodnota)
Teplotní odolnost (středoevropské klima)	Lepeno na hliník, -40 °C až +90 °C, beze změny
Odolnost vůči rozpouštědlům/chemikáliím	Při pokojové teplotě, 72 h po nalepení na hliník, odolná vůči vodě, čistícím prostředkům, alkoholu a organickým rozpouštědlům.
Přílnavost (FINAT TM 1, po 24 h, nerezová ocel)	12 N/25 mm (průměrná hodnota)
Pevnost v tahu (DIN EN ISO 527)	V podélném směru: min. min. 19 MPa V příčném směru: min. 19 MPa
Prodloužení při přetržení (DIN EN ISO 527)	V podélném směru: min. 130% V příčném směru: min. 150%
Teplota pro lepení	> +10°C
Trvanlivost při odborném zpracování (při svislém umístění ve venkovním prostředí, středoevropské klima)	5 let
Poznámka ke zpracování	Při velkém počtu vytištěných obrázků, které je třeba ochránit, a rozdílných metodách tisku k jejich vytvoření je pro zpracovatele nezbytné, aby se u konkrétního obrázku sám přesvědčil o vhodnosti ochranné laminace „MasterGuard Classic“.
Skladovatelnost (v původním obalu, při 20 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu)	2 roky
Rozměry	105 cm x 50 m (LI-MGC-GR105-50) 130 cm x 50 m (LI-MGC-GR130-50) 140 cm x 50 m (LI-MGC-GR140-50) 155 cm x 50 m (LI-MGC-GR155-50)

MasterGuard Classic G

Tato informace odpovídá aktuálnímu stavu našich znalostí a má nezávazně informovat o produktech a jejich možném použití. Z našich údajů nelze vyvozovat právně závazné záruky určitých vlastností. Veškeré údaje jsou bez záruky. Stav 04|2014