

Popis

Speciální fólie z PVC s lesklým nebo matným povrchem.

Separáčn  pap r

Pap r potažený z jedné strany silikonem, 137 g/m², s vynikajícími st racími vlastnostmi. U b lého vinylu se používá sv tlemodrý silikonov  pap r pro v tší kontrast p smen.

Lepidlo

rozpoušt dlov  polyakrylát, trval 

Oblast použit 

Velice vhodn  pro použit  u řezacích plotter . Pro krátkodob  a st rn dob  venkovn  značení, n pisy a dekorace. Vnitřn  použit  je t m ř neomezen . Leskl  povrch je d le vhodn  pro tisk tepeln m p nosem (s pryskyřičn mi p skami).

Certifik t 

N meck  osv dčení obecn ho typu (ABG, D5292) podle § 22a StVZO (N meck  feder ln  licenční nařizen  pro silniční dopravu)

Klasifikace B1 podle DIN 4102-1: pouze odoln  proti ohni (třída DIN 4102-B1) na ocelov ch ploch ch

Technické údaje

Tloušťka* (bez ochrann�ho pap�ru a lepidla)	70 mikron�
Rozm�rov� st�lost (FINAT TM 14)	přilepen� na oceli, bez m�řiteln�ho smršt�n� v p�r�chn�m sm�ru, v pod�ln�m max. 0,4 mm
Teplotn� odolnost***	přilepen� na hlin�ku, -40 °C ař +80 °C, bez odchylky
Odolnost proti vod� (DIN 20021)	přilepen� na hlin�ku, po 100 hod/23 °C bez odchylky
Adhezn� sila* (FINAT TM 1, po 24 hod, nerezov� ocel)	18 N/25 mm
Pevnost v tahu (DIN EN ISO 527)	
pod�ln�	min. 19 MPa
p�r�chn�	min. 19 MPa
Prodloužení p�i p�etržení (DIN EN ISO 527)	
pod�ln�	min. 130 %
p�r�chn�	min. 150 %
Skladovatelnost **	2 roky
Teplota p�i použit�	> +8 °C
Životnost p�i odborn�m použit�	�ern� / b�l�: 5 let
p�i svisl�m venkovn�m použit� (b�rn� podnebn� st�rn� Evropy)	p�r�svitn� / barevn� / metalick�: 4 roky z�řiv� modr�: 3 roky

* pr m r ** v p vodn m obalu, p i 20 °C a relativn  vlhkosti 50 % *** b rn  podnebn  st rn  Evropy

 daje uvedenn  v tomto technick m listu jsou poskytov ny na z klad  našich znalost  a praktick ch zkušenost . Tyto  daje jsou ur eny pouze jako zdroj informac  a jsou poskytov ny bez z ruky a z ruku nepředstavuj . Z d vodu širok ho spektra mořn ho použit  a aplikac  by si z kazn ci m li jeřt  p ed použit m sami stanovit vhodnost tohoto materi lu pro specifick   el použit .



Upozornění:

Povrchy, na které se materiál nanáší, musí být důkladně očištěny od prachu, mastnoty a veškerého znečištění, které by mohlo ovlivnit přilnavost materiálu. Čerstvě nalakované či natřené povrchy je třeba nechat zaschnout nejméně tři týdny nebo zcela vytvrdit. Kompatibilitu zvolených laků a nátěrů by měl uživatel otestovat před nanesením materiálu. Dále je třeba brát v úvahu informace pro použití vydané společností ORAFOL. Na základě čísla balení je možné zjistit dávku podle ISO 9001.

Údaje uvedené v tomto technickém listu jsou poskytovány na základě našich znalostí a praktických zkušeností. Tyto údaje jsou určeny pouze jako zdroj informací a jsou poskytovány bez záruky a záruku nepředstavují. Z důvodu širokého spektra možného použití a aplikací by si zákazníci měli ještě před použitím sami stanovit vhodnost tohoto materiálu pro specifický účel použití.



igepa velkoobchod papírem spol. s.r.o. – Ke Stadionu 400 – 250 70
Odolena Voda – Tel. signmaking: 283 970 121 - Fax: 283 971 996 –
igepa-czech_objednavky@igepagroup.com – www.top-autofolie.cz
www.igepagroup.com

