

MasterGuard Basic

číslo artiklu: LI-MGB...

Přednosti

- >>> velmi vhodná i pro střednědobé venkovní použití
- >>> optimální pro použití na monomerických PVC fóliích
- >>> velmi účinná ochrana před UV zářením



	Technické údaje
Materiál	Transparentní měkká PVC fólie s lesklým, matným nebo částečně lesklým povrchem a velmi účinnou ochranou před UV zářením
Oblast použití	Laminace na ochranu digitálně vytištěných velkoformátových grafik pro vnitřní a venkovní použití. Vhodná také pro použití u mokrého a horkého způsobu přenosu u elektrostatického tisku
Krycí materiál	Silikonový liner, bílý, 90 g/m ²
Tloušťka (bez ochranného papíru a lepidla)	0,070 mm
Lepidlo	Solventní polyakrylát, trvalá přilnavost, pH neutrální
Přilnavost (FINAT TM 1, po 24 h, nerezová ocel)	12 N/25 mm (průměrná hodnota)
Odolnost vůči chemikáliím/rozpouštědlům	Při pokojové teplotě, 72 h po nalepení na hliník, krátkodobě odolná vůči vodě, čisticím prostředkům, alkoholu a organickým rozpouštědlům.
Pevnost v tahu (DIN EN ISO 527)	V podélném směru: min. 19 MPa V příčném směru: min. 19 MPa
Prodloužení při přetržení (DIN EN ISO 527)	V podélném směru: min. 130 % V příčném směru: min. 150 %
Teplota pro lepení	min. + 8° C
Teplotní odolnost	Lepení na hliník, -40 °C až +80 °C: beze změny
Trvanlivost při odborném zpracování (při svislém umístění ve venkovním prostředí, středoevropské klima)	až 4 roky
Skladovatelnost (v původním obalu při 20 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu)	2 roky
Poznámka	POZOR: Při velkém počtu vytištěných obrázků, které je třeba ochránit, a rozdílných metodách tisku k jejich vytvoření je pro zpracovatele nezbytné, aby se u konkrétního obrázku sám přesvědčil o vhodnosti ochranné laminace MasterGuard Basic.

MasterGuard Basic

Rozměry

95,0 cm x 50 m (LI-MGB-GR95-50)
105,0 cm x 50 m (LI-MGB-GR105-50)
130,0 cm x 50 m (LI-MGB-GR130-50)
140,0 cm x 50 m (LI-MGB-GR140-50)
155,0 cm x 50 m (LI-MGB-GR155-50)

Z našich údajů nelze vyvozovat právně závazné záruky určitých vlastností. Veškeré údaje bez záruky. Stav 25. 7. 2013