

# MasterGuard Classic

číslo artiklu: LI-MGC...

## Přednosti

- >>> ochrání digitálně vytištěné velkoformátové grafiky
- >>> s velmi účinnou ochranou před UV zářením
- >>> vhodná pro vnitřní i venkovní použití



	Technické údaje
<b>Materiál</b>	Polymerická PVC fólie
<b>Barva</b>	Transparentní lesklá, saténová a matná
<b>Krycí materiál</b>	Silikonový liner, bílý, 90 g/m <sup>2</sup>
<b>Lepidlo</b>	Polyakrylát, permanentní
<b>Oblast použití</b>	Laminace na ochranu digitálně vytištěných velkoformátových grafik pro vnitřní a venkovní použití. S nejúčinnější ochranou před UV zářením.
<b>Tloušťka (bez ochranného papíru a lepidla)</b>	0,075 mm (průměrná hodnota)
<b>Teplotní odolnost (středoevropské klima)</b>	Lepeno na hliník, -40 °C až +90 °C, beze změny
<b>Odolnost vůči rozpouštědlům/chemikáliím</b>	Při pokojové teplotě, 72 h po nalepení na hliník, odolná vůči vodě, čistícím prostředkům, alkoholu a organickým rozpouštědlům.
<b>Přílnavost (FINAT TM 1, po 24 h, nerezová ocel)</b>	12 N/25 mm (průměrná hodnota)
<b>Pevnost v tahu (DIN EN ISO 527)</b>	V podélném směru: min. min. 19 MPa V příčném směru: min. 19 MPa
<b>Prodloužení při přetržení (DIN EN ISO 527)</b>	V podélném směru: min. 130% V příčném směru: min. 150%
<b>Teplota pro lepení</b>	> +10°C
<b>Trvanlivost při odborném zpracování (při svislém umístění ve venkovním prostředí, středoevropské klima)</b>	5 let
<b>Poznámka ke zpracování</b>	Při velkém počtu vytištěných obrázků, které je třeba ochránit, a rozdílných metodách tisku k jejich vytvoření je pro zpracovatele nezbytné, aby se u konkrétního obrázku sám přesvědčil o vhodnosti ochranné laminace „MasterGuard Classic“.
<b>Skladovatelnost (v původním obalu, při 20 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu)</b>	2 roky
<b>Rozměry</b>	105 cm x 50 m (LI-MGC-GR105-50) 130 cm x 50 m (LI-MGC-GR130-50) 140 cm x 50 m (LI-MGC-GR140-50) 155 cm x 50 m (LI-MGC-GR155-50)

# MasterGuard Classic G

Tato informace odpovídá aktuálnímu stavu našich znalostí a má nezávazně informovat o produktech a jejich možném použití. Z našich údajů nelze vyvozovat právně závazné záruky určitých vlastností. Veškeré údaje jsou bez záruky. Stav 04|2014